

CORUNEX®

MEKANLARI
KORUYORUZ

TEKNİK
VERİLER

CORU-FLOOR



ÜRÜN TANIMI

Solvent bazlı, tek bileşenli, MMA reçine esaslı, hava kurumalı, UV ışınlarına dayanıklı, su geçirmeyen, yaya ve araç trafiğine dayanıklı bir zemin boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekânlarda, beton, asfalt, parke taşı, doğal taş, metal , ahşap, tuğla yüzeylerde kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlayıcı tipi	Akrilik reçine
Viskozite(Stormer Ku /25°C)	110 +/- 5 Ku
Katı Madde (Ağırlıkça - %)	70 ± 3
Parlama Noktası (°C)	38
Kuruma (% 65 HR'de 20°C)	Dokunma Kuruması: 15-30 dakika İkinci Kat Uygulama: 2-3 saat Tam Kuruma: 24 saat
Kaplama (Teorik – m2/lt)	5,00 – 6,00 m2/lt (tek kat uygulama) Ortam koşullarına, yüzeyin emiciliği ve düzgünlüğüne bağlı olarak değişebilir.
İnceltme Oranı	%5 akrilik veya endüstriyel tiner
Uygulama Araçları	Rulo, pistole
Tavsiye Edilen Kat Sayısı	Min. İki kat
Uygulama Şartları	+5 - +30°C

UYGULAMA

- Uygulanacağı yüzeylerin sağlam kuru, temiz, toz ve yağ benzeri yapışmayı engelleyici her şeyden arındırılmış ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır; gevşek ve bozuk yüzeylerde ve tamirat gerektiren durumlarda zeminin durumuna göre çimento bazlı bir sıva ya da zemin macunu ile sorunlar giderilmelidir, düzeltilen yüzey en az 24-48 saat kurumaya bırakılmalıdır.
- Yüzeyde eski boya kalıntıları veya yapışmayı engelleyici cila benzeri tabakalar varsa ya da beton sertleştirici kullanılmış ise temizlik öncesinde silim makinesi kullanılarak yüzeyden kaldırılmalıdır.
- Yüzey kuru olsa dahi altında nem olma ihtimali olduğundan nem ölçümü yapılmalıdır, yüzey temizliğinde yüksek oranda su kullanımı nem riskini artırır. Ürün kullanılmadan önce karıştırılmalıdır.
- Boya uygulaması öncesinde CORUNEX Akrilik Zemin Astarı kullanılması faydalıdır.
- Eğer tozuma eğilimi olan bir yüzey ise mutlaka astar uygulanmalıdır.
- Maksimum %5 oranında akrilik veya endüstriyel tiner ile inceltilmelidir.
- Tercihen 12 saat sonra trafiğe açılabilir.

DEPOLAMA, AMBALAJ, SARFIYAT

Direkt güneş ışığı almayan, +5 - +35°C sıcaklıktaki bir ortamda, orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir.

20 kg'lık teneke

GÜVENLİK VE UYARILAR

- **H225:** Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
- **H302/312/332:** Yutulması, cilt ile teması halinde ve solunması halinde zararlıdır.
- **P102:** Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- **P271:** Sadece açık alanda veya iyi havalandırılmış bir alanda kullanın.
- **P301 + P310:** YUTULMASI HALİNDE hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
- **P305 + P351 + P338:** GÖZLE TEMASI HALİNDE su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarılması kolaysa çıkarın. Yıkamaya devam edin.
- **P381:** Güvenli ise tüm tutuşturucu kaynaklarını ortadan kaldırın.
- **P404:** Kapalı kapta saklayın.
- **P410:** Güneş ışığından koruyun.
- **P501:** İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre imha edin.