

CORUNEX®

MEKANLARI
KORUYORUZ

TEKNİK VERİLER

CORU POOL



ÜRÜN TANIMI

Solvent bazlı, iki bileşenli, poliüretan reçine esaslı, kimyasal reaksiyon ile kürlenen, havuzlarda ve su arkalarında seramik yerine kullanılabilen, yapışması çok kuvvetli, UV ışınlarına ve kloro dayanıklı, su geçirmeyen, fiziksel ve kimyasal dayanımı yüksek, sararma yapmayan, elastik bir yalıtım boyasıdır.



KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekânlarda, sıvalı veya sıvasız beton veya metalden imal edilmiş süs ve yüzme havuzlarında, sulama ve temizlik amaçlı su tanklarında, su arkalarında, derelerde kullanılabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlayıcı tipi	Poliüretan reçine
Viskozite(Stormer Ku /25°C)	85 +/- 5 Ku
Katı madde(Ağırlıkça - %)	50 ± 3
Parlama noktası(°C)	38
Kuruma(%60 HR'de 20°C)	Dokunma kuruması: 2-3 İkinci kat uygulama: 24 saat Tam kuruma: 24 saat
Kaplama(teorik - kgm2)	0,35 – 0,50 kg/m2 (tek kat uygulama) Ortam koşullarına, yüzeyin emiciliği ve düzgünlüğüne bağlı olarak değişebilir.
İnceltme oranı	Kullanıma hazır
Karışım ömrü(23°C)	1 saat
Uygulama araçları	Epoksi rulo, fırça, hava tabancası,
Tavsiye edilen kat sayısı	İki kat
Uygulama şartları	+15 - +30°C

UYGULAMA

Uygulanacağı yüzeylerin sağlam kuru, temiz, toz ve yağ benzeri yapışmayı engelleyici her şeyden arındırılmış ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yüzeydeki delikler ve boşluklar çimento esaslı malzemelerle tamir edilmelidir. Yüzey seramik gibi parlak malzemeden ise, önce aşındırılarak pürüzlendirilmelidir. Beton, mermer, granit, fayans, seramik ve benzeri yüzeyler için astar olarak CORUNEX SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTAR, metal yüzeyler CORUNEX ANTİKORROZİF EPOKSİ ASTAR kullanılmalıdır. Astar uygulamasından 24 saat sonra, A bileşeni bir şey eklenmeden karıştırılır, ardından B bileşeni A bileşenine katılır ve karışım 3-4 dk kadar düşük devirli mikser ile karıştırılır. Tercih edilen uygun bir alet yardımıyla yüzeye en az iki kat olarak uygulanır. 48 saat geçmeden yaya trafiğine açılmamalıdır. Hava şartlarına bağlı olarak en az 7 gün geçmeden su doldurma işlemine geçilmemelidir.



GÜVENLİK VE UYARILAR

- **H225:** Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
- **H302/312/332:** Yutulması, cilt ile teması halinde ve solunması halinde zararlıdır.
- **P102:** Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- **P271:** Sadece açık alanda veya iyi havalandırılmış bir alanda kullanın.
- **P301 + P310:** YUTULMASI HALİNDE Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
- **P305 + P351 + P338:** GÖZLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarılması kolaysa çıkarın. Yıkamaya devam edin.
- **P381:** Güvenli ise tüm tutuşturucu kaynaklarını ortadan kaldırın.
- **P404:** Kapalı kapta saklayın.
- **P410:** Güneş ışığından koruyun.
- **P501:** İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre imha edin.

DEPOLAMA, AMBALAJ, SARFIYAT

Direkt güneş ışığı almayan, +5 - +35°C sıcaklıktaki kuru bir ortamda, orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir.