

TEKNİK VERİLER

CORULATEX



ÜRÜN TANIMI

Çimento harçlarına katılan, aderans artırıcı ve su geçirimsizlik sağlayan katkı malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ

- Kullanıma hazır, sıvı haldedir.
- İyi yapışma ve elastikiyet artışı sağlar.
- Rötreyi azaltır.
- Şaplarda tozumaya engel olur.
- Betonun kimyasal ve aşınma dayanımını artırır.
- Korozyon değildir.
- Standart tüm çimento tipleri ile uyumludur.
- Eklendiğinde, beton ve harçlarda elastikiyeti artırır.

KULLANIM ALANLARI

Eski ve yeni siva-beton arasında aderans artırıcı olarak, ince tabaka tamir harçlarında, döşeme şaplarında, beton kırık, çatlak ve segregasyonlarının tamir harçlarında, sıvalarda, köşe pahlarının oluşturulmasında, aşınma dayanımlı kaplamalarda, seramik yapıştırma harçlarında ve şap altı astarı olarak kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar kazınmalıdır.
- Kireç, tuz, parafin vb. yabancı malzemeler yüzeyden kaldırılmalıdır.
- Emici yüzeyler uygulamadan önce iyice ıslatılmalıdır. Su göllenmesi olmamalıdır.

UYGULAMA

• ADERANS ARTIRICI OLARAK:

1 ölçü taze çimento ve 2 ölçü kum karıştırılır. Bu karışıma su ve CORULATEX ilave edilir ve şerbet kıvamına gelene kadar karıştırılır. Islak yüzeye sert kıllı fırça ile uygulanır. Bu tabaka henüz kurumadan, üzerine yeni harç tatbik edilmelidir. Hazır beton veya şap, dökülmeden önce uygulanacak ise; mikser ve pompanın tamamen kurulduğundan emin olunur. Beton yüzeye Emülzer Latex sürülür ve kurumadan üzerine beton dökülür.

• SU GEÇİRİMSİZLİK VE HARÇ KATKISI OLARAK:

Kullanılacak su miktarının %10 ila 20'si kadar CORULATEX kullanılır. Corulutex, temiz karışım suyu ile sulandırılarak harca katılmalı ve bu karışım ile harç hazırlanmalıdır.

DEPOLAMA, AMBALAJ, SARFIYAT

Raf ömrü, açılmamış orijinal ambalajında imal tarihinden itibaren en az 12 aydır. Kap ömrü, ~30 dakika(20°C) Dondan koruyunuz. Yüze ve işçiliğe bağlı olarak değışkenlik gösterebilir. Yaklaşık 75-150 gr/m²

GÜVENLİK VE UYARILAR

- Dondan koruyunuz.
- Kutu kapağını açık bırakmayınız.
- Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
- Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.
- Direkt güneş ışığına ve ısıca maruz bırakmayınız.
- Boş ambalajlar içme suyu depolamak için kullanılmaz.
- Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız.
- Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklemmez.
- Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.