

CORUNEX

HERANLARI
KORUYORUZ

TEKNİK VERİLER

BITÜM PLUS
Tek bileşenli %100
Elastik Bitüm Esaslı Likit
Membran



ÜRÜN TANIMI

BITÜM PLUS, suya ve rutubete karşı kullanılır, modifiye bitüm ve solvent esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır likit membrandır. Bazenindeki solventin buharlaşmasından sonra, sonuçta yüzeye kurumuş bir şekilde yapışarak suya karşı dayanıklı ve esnek elastik bir tabaka oluşturur.

KULLANIM ALANLARI

- Zemin nemli ve sızdıran kuyu Temellerinde,
- İstinat ve perde duvarlarında,
- Çatılar, Drenaj ve temel kazıklarında,
- Betonarme teras çatılarında,
- Balkonlarda, Su kanalları ve girişi derinlerinde,
- Havuzların suya ve rutubete karşı izolasyonunda kaplama altında kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ESAS : Bitülye-Bitüm

ÇÖZÜCÜ : Benzen

RENK : Siyah

KIRIM : Kaya Kırıntı İle

YÖNLEMLİK : DİREKTÖR

YERLEŞİM SIKLIĞI : -80°C

UYGULAMA SICAKLIĞI : +5°C ile +30°C arası

UYGULAMA YERİ : Kaça, Gölge veya Pürüzsüz Yata ile

KATI MADDE ORANI : %85

KOPMA UZUNLUĞU : % 200 ELASTİK

İLK KILIRMA : 3 Saat

SON KILIRMA : 4 Saat

TEST KILIRMA : 48 Saat

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmak, yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmak ve gerekli parçalar kazanmalıdır. Sıvı uçlar ve yatacılığın ayarlanması gibi çatlama için uygun bölgeler past yaparak yuvartırılmalıdır. Büyük çukurluk ve çukurluk DİREKTÖR DOLGU MACUNU ile doldurulmalıdır.

BITÜM PLUS, uygulama yapılacak yerin sadece su ile temas eden taraflara uygulanır. Hazır bir malzemedir. Isıtma, inceltme gerekmez. Kaça, sulo, gölge veya basıncız pürüzlülüklerle uygulanabilir. **BITÜM PLUS** yaklaşık 2 saat gibi kısa bir sürede kurumasına karşın, birkaç kat uygulama yapılacak hallerde, katlar arasında birer gün bekletilmelidir. Daha yüksek basınçlara dayanması istenen hallerde, cam tülü, kaça, file, teçrit bez gibi taşıyıcılara takviye edilerek, mükemmel sonuç elde edilebilir.

AMBALAJ ve SARFIYAT

-Her kutta 500 gr/m² olacak şekilde, en az iki kat olarak uygulanmalıdır.
15 kg lik metal kutu.

DEPOLAMA

- Oksijenli hava kollarından korunmalıdır.
- Kuru ve serin, kapalı bir ortamda (+10 o C ve +25 o C) saklanmalıdır.
- Açılan ve kapılan ürün hemen tüketilmelidir.
- Açılmamış ambalajında, kuru yerlerde minimum +5 °C sıcaklıkta 12 ay raf ömrü vardır.

UYARILAR

Yanıcı maddeler içerdiğinden, uygulama sırasında sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler(ventilatör vs.) kullanılmaz(S 16). Kuvvana kadar zehirli gaz çıkardığından, kapalı yerlerde kullanılması gerektiğinde cabri havalandırma sağlanmalı ve sağlık tedbirleri alınmalıdır.(S 38-33) Kova kapağını açık bırakmayınız.(S 7) Direk güneş ışığına ve ısıca maruz bırakmayınız.(S 315) Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S 2) Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözet ve cilt korunmalıdır.(S 242S) Bu teknik bölgenin genel parçaları dikkate alınarak hazırlanmış olduğundan, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yeterliliğinden kaynaklanan hatalar, firmamızın sorumluluk yüklenmez. Bu teknik bölgenin, bu ürünle ilgili önceki bölümlerle geçersiz kılar.