

TEKNİK VERİLER

CORU-ANTİPAS



ÜRÜN TANIMI

Solvent bazlı, çinko fosfat antikorozyif maddeler ihtiva eden sentetik alkid reçine esaslı bir astar/boyadır. Demir ve diğer metal yüzeyler için pas karşı kuvvetli bir koruyucudur. Sentetik tinerle inceleyen, kapaticılığı yüksek bir astar boyadır.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü metal yüzeylerde, demir-çelik-sac yüzeyde, paslanmaya karşı kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlayıcı tipi	Akrilik reçine
Viskozite(Stormer Ku /25°C)	125 +/- 5 Ku
Katı Madde (Ağırlıkça - %)	70 ± 3
Parlaklık	Mat
Parlama Noktası (°C)	36
Kuruma süresi (20°C)	Dokunma Kuruması: 4 - 5 saat Toz tutmama kurması: 7 - 8saat Tam Kuruma: 24 saat
Kaplama (Teorik – m2/lt)	4,00 – 7,00 m ² /kg (20-30 µ kuru film kalınlığında) Ortam koşullarına ve yüzeyin emiciliği ve düzgünlüğüne bağlı olarak değişebilir.
İnceltme Oranı	%10-15 sentetik tiner
Uygulama Araçları	Fırça, rulo, hava tabancası
Tavsiye Edilen Kat Sayısı	Tek kat
Uygulama Şartları	+5 - +35°C

UYGULAMA

- Uygulama yapılacak yüzeyin üzerinde pas, kir, yağ, çapak bulunmamalıdır.
- Fırça, rulo veya tabanca ile tatbik edilir.
- İki kat uygulanması tavsiye edilir.
- Katlar arası 24 saat beklenmelidir.
- Boya uygulamasına antipas uygulamasından 24 saat sonra başlanır.

DEPOLAMA, AMBALAJ, SARFIYAT

Direkt güneş ışığı almayan, +5 - +35°C sıcaklıktaki bir ortamda, orijinal ambalajlarında iki yıl depolanabilir. 20 kg'lık teneke

GÜVENLİK VE UYARILAR

- **H225:** Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
- **H302/312/332:** Yutulması, cilt ile teması halinde ve solunması halinde zararlıdır.
- **P102:** Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- **P271:** Sadece açık alanda veya iyi havalandırılmış bir alanda kullanın.
- **P301 + P310:** YUTULMASI HALİNDE hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
- **P305 + P351 + P338:** GÖZLE TEMASI HALİNDE su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarılması kolaysa çıkarın. Yıkamaya devam edin.
- **P381:** Güvenli ise tüm tutuşturucu kaynaklarını ortadan kaldırın.
- **P404:** Kapalı kapta saklayın.
- **P410:** Güneş ışığından koruyun.
- **P501:** İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre imha edin.