

TEKNİK VERİLER

CORUCONTACT PLUS



ÜRÜN TANIMI

Brüt beton üzerine yapılacak alçı çimento esaslı sıva uygulamasından önce yüzey aderansını arttırmak amacıyla kullanılan polimer modifiye reçine esaslı iç ve dış cephe astardır.

KULLANIM ALANLARI

- Brüt beton yüzeylere alçı ve çimento esaslı harç uygulamasından önce,
- Brüt beton,
- Duvar,
- Kolon,
- Tavan gibi yüzeylerde aderans artırıcı olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk	1,2 kg/m ²
Renk	Mavi-yeşil
Ph	6-9
Katı madde oranı	%50
Çekip koparma yoluyla yapışma dayanımı	≥1 N/mm ²
Kuruma süresi	60-120 dk

ÖZELLİKLERİ

- Aderansı yüksektir.
- Mükemmel yapışma gücüne sahiptir, eski kaplamalara dahi mükemmel yapışır.
- Elastiktir, çatlama yapmaz.
- Havasız spreyle veya rulo ile rahat uygulama imkanı vardır.
- Suya ve kimyasal malzemelere dayanıklıdır.
- Yüzeyle çok iyi nüfuz eder.
- Çökme yapmaz.
- Kullanıma hazır, sıvı haldedir

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir.
- Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır.
- Yüzeyde bulunabilecek çatlak ve kırıklar CORU-RM -İNCE tamir harcı ile dikkatle onarılarak yüzey hazırlanmalıdır.
- Yüzeyin hazır olmasının ardından, astar uygulamasına geçilmelidir.

UYGULAMA

- Hazır bir malzemedir %50-60 arası seyreltilerek uygulamaya geçilir.
- Malzeme çok iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra uygulanmalıdır.
- Uygulama esnasında kesinlikle eldiven kullanılmalıdır.
- Püskürtme, fırça veya rulo ile uygulanır.
- Yağışlı havalarda veya (+)5°C'den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

DEPOLAMA, AMBALAJ, SARFIYAT

- Orijinal ambalajında en fazla 8 kata kadar istif edilmelidir.
- Kapalı alanda muhafaza edilmelidir.
- Su, nem, don ve ağır hava koşullarına karşılık gerekli önlemler alınmalıdır.
- +5°C ile +25°C arasında palet üzerinde ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
- Delinmiş, açılmış ve patlamış kovalar derhal kapatılmalı veya kullanılmalıdır.
- Belirtilen muhafaza koşullarına uyulması halinde depolama ömrü 12 aydır.
- CORUCONTACT PLUS 12 kg ve 15 kg kovalarda sıvı olarak kullanıma hazır halde sunulmuştur.
- Yeşil ve kiremit kırmızı renkte üretilmektedir, farklı renkler için temsilciniz ile görüşünüz.
- Uygulama tekniğine ve yüzeyin emiciliğine göre sarfiyat oranı değişkendir.
- Kesin sarfiyat için kontrollü numune önerilir.
- Belirtilen oranlar teorik standartlarda olup uygulama şekline ve kullanım yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilir.

GÜVENLİK VE UYARILAR

- Yeni uygulanmış malzeme 24 saat boyunca yağmur ve don etkisine maruz kalmamalıdır. (+)10°C nin altında yağmurlu havalarda uygulanmamalıdır.
- Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılarına dikkat ediniz.
- Atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır.
- Uygulamadan önce iyice karıştırınız.
- Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.
- Yağış beklenen ve yağış altındaki hava şartlarında uygulamadan kaçınınız.
- Deri, göz ve ağızla temas ettirilmemeli ve gerekli iş güvenlik önlemleri alınarak uygulama yapılmalıdır.
- +5°C nin altında ve +35°C nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapmaktan kaçınınız, donmuş malzemeye su katarak kullanmaya çalışmayınız.