

CORUNEX®

MEKANLARI
KORUYORUZ

TEKNİK VERİLER

CORU -LİKİT GLASS



ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, solventli, UV ışınlarına ,olumsuz hava koşullarına ve havuz kimyasallarına dayanıklı, yüksek yapışma özelliğine sahip, esnek alifatik likit cam şeffaf su yalıtım kaplaması.

KULLANIM ALANLARI

- Teras, çatı ve yüzme havuzlarının sırlı ve seramik kaplanmış yüzeylerinde, derz aralarındaki kılcal çatlakların yalıtımında, cam mozaik, mermer, doğaltaş, ahşap, ve beton yüzeylerde,kimyasal maddelere, darbeye, aşınmaya karşı dayanım ve su yalıtımı istenen yüzeylerde kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Beton Yüzeylerdeki serbest parçacıklar, boya artıkları, yağ ve kirler tamamen temizlenmeli, kırık ve çatlaklar tamir edilmeli ve uygulamadan önce mutlaka pürüzlendirilmelidir. Sırlı veya seramik kaplanmış yüzeyler uygulama öncesi her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılarak temizlenmelidir. Deterjan, sabun ve şampuan gibi ürünlerle temas etmiş seramik veya sırlı yüzeyler ise uygulama yapılmadan önce aseton veya selülozik tiner ile iyice temizlenmelidir.

KARIŞIM HAZIRLAMA

A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya hazırdır

UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzeyler nemden ve tozdan arındırılmış olmalıdır
 - 10°C altında ve çok nemli ortamlarda uygulamadan kaçınılmalıdır.
 - Karışım oranlarına dikkat edilmelidir.
 - Uygulama yapılırken bağıl nem % 80'i geçmemelidir.
 - Su ve alkid bazlı tek bileşenli yağlı boyaların üzerine koruyucu olarak kullanılmaz. Kullanıldığı takdirde altındaki yağlı boyayı çözerek yüzeyin kabarmasına sebep olur.
 - Tek seferde kalın uygulamalardan kaçınılmalıdır.
 - Fayans ve granit gibi parlak yüzeyler matlaştırılması için kaydırmazlık solüsyonu uyulandıktan sonra CORU-LİKİT GLASS ürünü uyulanmalıdır, böylece ürünün yüzeye daha iyi tutunması sağlanır.
-

TAŞIMA VE DEPOLAMA

- Ürün 5-35°C arasında muhafaza edilmelidir
- Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
- Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice kapatılarak muhafaza edilmelidir, açılmış ürün maksimum bir hafta içerisinde tüketilmelidir..