

TEKNİK VERİLER

CORUPUCOAT II



ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, poliüretan esaslı su yalıtım ve kaplama malzemesidir. Özellikle içme suyu depolarının yalıtımı için ideal üründür.

KULLANIM ALANLARI

- Özellikle metal veya beton su depolarının yalıtımı için geliştirilmiştir.
- Beton, mermer, alçı, taş, ahşap ve metal yüzeyler üzerinde su yalıtımı ve kaplama amaçlı olarak kullanılır.
- İçme suyu depolarında, zeytin havuzlarında yalıtım ve beton koruma amaçlı olarak kullanılır.
- Üstüne UV dayanımlı son kat uygulanmak kaydıyla beton veya seramik kaplı teraslarda su yalıtımı ve zemin kaplaması olarak kullanılır.
- Hafif araç ve yaya trafiğine dayanıklı, su geçirimsiz kaplama olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Su yalıtımı, korozyondan koruma, sürtünme, darbe ve bazı kimyasallara dayanma özellikleri vardır.
- Solventsiz olduğundan, kapalı alanlarda dahi güvenle kullanılabilir.
- Uygulandığı yüzeye aderansı yüksektir. İnsan sağlığına zararlı değildir ve içme suyuna karışmaz.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey temiz, sağlam, yağdan arındırılmış ve kesinlikle kuru olmalıdır.
- Nemli yüzeye sürülen CORUPUCOAT II köpürme yapar.
- Beton zeminlerdeki delikler CORU-RM-İNCE tamir harcı ile doldurulmalı ve kuruması beklenmelidir. Beton yüzeylerde astar kullanılmalıdır.

UYGULAMA

- A bileşeni kendi içinde yaklaşık 2-3 dakika karıştırıldıktan sonra B bileşeninin tamamı A bileşenine eklenir ve düşük devirli bir matkapla (100-500 devir/dk) 3 dakika karıştırılır.
- Karışım 30–45 dakika içinde kullanılmalıdır, aksi takdirde geriye dönüşü olmayan jelleşme başlayacaktır.
- Uygulama en az iki kat olarak yapılmalı ve katlar arasında 6 saat beklenmelidir.
- Bekleme süresi 24 saati aşarsa ilk kat zımparalandıktan sonra ikinci kat uygulanmalıdır.
- Uygulama yapılan alan en az 6–8 saat boyunca sudan korunmalıdır.
- Fırça veya rulo ile uygulanır.
- Depolama alanlarında, malzemenin tam kürünü alması için min. 7 gün beklenmesi gerekmektedir.
- Zemin kaplaması uygulamalarında CORUPUCOAT II' ye kuru kum katılmalıdır.
- Uygulama sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.

DEPOLAMA, AMBALAJ, SARFIYAT

- Açılmamış ambalajda 35°C altında minimum 8 ay depolanabilir. Dondan korunmalıdır.
- Her katta 0,600 kg/m² olmak kaydı ile en az iki kat uygulanmalıdır.

UYARILAR

- CORUPUCOAT II ambalajında iken dondan korunmalıdır. Kutu kapağını açık bırakmayınız.(S 7)
- Direkt güneş ışığına ve ısıca maruz bırakmayınız.(S 3/15)
- Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S 2)
- Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.(S 24/25)