

TEKNİK VERİLER

CORUPUR B 2K



ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, bitümlü zenginleştirilmiş poliüretan esaslı likit kaplamadır. Hemen her tür yüzeye güçlü bir şekilde yapışarak, hızlı kürlen, süper elastik bir film oluşturur.

KULLANIM ALANLARI

- Temel ve perde yalıtımında,
- Toprak altındaki yapılarda, İstinat duvarlarının yalıtımında,
- Eski bitümlü ve EPDM örtülerin üstünde,
- Yeşil çatı uygulamalarında,
- Köprülerde,
- Balkon ve teraslarda,
- Su tanklarının dıştan yalıtımında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Bileşenlerin 1/1 hacimli olması karıştırma işlemini kolaylaştırır,
- Hızlı kürlenir, Kalın kat uygulaması yapılabilir, kabarcık oluşturmaz,
- Düşük modüllü olduğundan çatlak köprüleme özelliği mükemmeldir,
- Hemen her tür yüzeye mükemmel şekilde yapışır.
- Termal direnci mükemmeldir.
- Soğuğa karşı dirençlidir.
- Mükemmel mekanik özelliklere sahiptir; uzama kabiliyeti, gerilme, yırtılma ve aşınma mukavemeti yüksektir,
- Pek çok kimyasala karşı iyi direnç gösterir,
- Su buharı bariyeri olarak etkin işlev görür.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk	Siyah
Uygulama sıcaklığı	+5°C ila +35°C arasında
Yoğunluk	1,15 gr/cm ³ (A Bileşeni – Bitümlü Komponent) 1,0 gr/cm ³ (B Bileşeni)
Kopma uzaması	20°C'de min % 45
Su buharı geçirgenliği	2,810 m
Kap ömrü	30–45 dak (20°C 'de)
Dokunma kuruluğu	4 - 6 saat
Gerilme dayanımı	1,5MPa

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey, mümkünse yüksek basınçlı bir yıkayıcı kullanılarak temizlenmeli; yağ, gres, yakıt ve parafin kalıntıları çıkarılmalı, ayrıca kalıp ayırıcı maddelerden, çimento artıkları, talaşları, gevşek parçacıklardan tamamen arındırılmalıdır ve kurumaya beklenmelidir.
- Uygulanacak zeminde kesinlikle ıslak bölgeler olmamalıdır.
- Aksi halde ürün köpürme ve kabarma yapar.
- Yüzeyin nem oranı max. %5 olmalıdır.
- Taze beton zeminler uygulama yapılmadan önce, en az 28 gün kurumaya bırakılmalıdır.

UYGULAMA

- Eşit miktardaki A ve B bileşenini düşük devirli (300 devir/dak) bir mikser ile karıştırdıktan sonra hemen uygulayınız. Karışımın kap ömrü 200C'de 30–45 dakikadır.

DEPOLAMA, AMBALAJ, SARFIYAT

- 5°C ile 25°C arası sıcaklıktaki kapalı ortamlarda depolandığında minimum 12 aydır. Açılan ambalajın tamamı tüketilmelidir.
- Her katta 1,0 - 1,5 kg/m²

UYARILAR

- Yanıcı maddeler içerdiğinden, uygulama sırasında sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler(vantilatör vs.) kullanılmaz.
- Kuruyana kadar zehirli gaz çıkardığından, kapalı yerlerde kullanılması gerektiğinde cebri havalandırma sağlanmalı ve sağlık tedbirleri alınmalıdır.
- Uygulama esnasında koruyucu eldiven takılmalıdır.
- Kutu kapağını açık bırakmayınız.
- Direkt güneş ışığına ve sıcağa maruz bırakmayınız.
- Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
- Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.