

CORUNEX®

MEKANLARI
KORUYORUZ

TEKNİK
VERİLER

LEUCOCEILING
TAVAN EXTRA



ÜRÜN TANIMI

Akrilik reçine emülsiyon esaslı, mat görünümlü, dekoratif iç yüzey extra beyaz tavan boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Tüm iç cephelerde son kat olarak uygulanır.
- Yatay ve düşey kullanımlarda
- Alçı, alçıpan, macun, betopan, osb ve boyanabilir duvar kağıdı üzerine uygun astar işlemi yaptıktan sonra uygulanabilir.
- Rengini kaybetmiş eski boyalı yüzeylerde

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Parlaklık	Tam mat
Tane büyüklüğü	S1
Yaş ovma direnci	Sınıf 4
Örtme gücü	Sınıf 2(7,5m ² /L)

ÖZELLİKLERİ

- Nefes alma özelliğine sahiptir.
- Su bazlıdır, koku yapmaz.
- Yüksek mukavemet gücü sayesinde yüzey ile bütünleşir.
- Mükemmel örtücülüğe sahiptir.
- Rulo ve püskürtme ile kolay uygulanır.
- Doğru uygulandığı takdirde dökülme kabarma yapmaz.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzeyler; temiz, kuru, tozsuz, sağlam ve kendini taşıyabilecek konumda olmalıdır.
- Bozuk olan zeminlerde, gerekli talimatlar yapılmalı ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir.
- Eski boyalı yüzeylerde, su veya solvent bazlı ise gerekli zımparalama işlemi yapılmalı yüzey arındırıldıktan sonra astarlama işlemine geçilmelidir.
- İlk defa uygulama yapılacak veya eski zımparalanmış iç yüzeylerde, CORUPREMIER şeffaf Astar, 1/7 Konsantre Astar tek kat olarak kullanılmalıdır.
- Direkt olarak alçı gibi emiciliği yüksek olan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır, mutlaka astar uygulaması yapılmalıdır.

UYGULAMA

- LEUCOCEILING EXTRA; iki kat olarak fırça, rulo veya tek kat püskürtme ile cepheye uygulanır.
- LEUCOCEILING EXTRA, iç cephe boya uygulamasına geçilmeden önce doğru su katkı oranı ayarlanmalı ve kıvam tutturulmalıdır.
- İç cephe yüzey boyasının su ile inceltme oranı, yaklaşık %15 ile %20 arası inceltme yapılmalıdır.
- Bitiş için iki kat önerilir ve katlar arası bekleme süresi 5 ile 8 saattir.
- Dokunma kuruma süresi 30 ile 60 dakika dakikadır.
- Tam kuruma süresi 24 saattir.
- Uygulama esnasında ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir

DEPOLAMA, AMBALAJ, SARFIYAT

- Orijinal ambalajında en fazla 3 kata kadar istif edilmelidir.
- Kapalı alanda muhafaza edilmelidir.
- Su, nem, don ve ağır hava koşullarına karşılık gerekli önlemler alınmalıdır.
- +10°C ile +25°C arasında palet üzerinde ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
- Delinmiş, açılmış ve patlamış kovalar derhal kapatılmalı veya kullanılmalıdır.
- Belirtilen muhafaza koşullarına uyulması halinde depolama ömrü 24 aydır.
- Farklı ambalaj formlarındaki seçenekleri ile sunulan LEUCOCEILING EXTRA silinebilir boya; 5kg/7.5kg/15kg/20kg kova seçenekleriyle sunulmuştur.
- Uygulama tekniğine ve yüzeyin emiciliğe göre; tek katta 9-11 m²/lt sarfiyat oranıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune önerilir.
- Belirtilen oranlar teorik standartlarda olup uygulama şekline ve kullanım yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilir.

UYARILAR

- Tavsiye edilen oranda inceltme yapılmalı ve buna uyulmalıdır.
- Metrajlı ve devamlılığı olan uygulamalarda, aynı oranda inceltme yapılmasına, ton farklılığı çıkmaması açısından ayrıca dikkat edilmelidir.
- Deri, göz ve ağızla temas ettirilmemeli ve gerekli iş güvenlik önlemleri alınarak uygulama yapılmalıdır.
- +5°C nin altında ve +35°C nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapmaktan kaçınınız, donmuş malzemeye su katarak kullanmaya çalışmayınız.