

TEKNİK VERİLER

SİLİNAST



ÜRÜN TANIMI

Silikon emülsiyon esaslı, pigmentli, aderans (yapışma) gücü yüksek, dış ve iç cephe boya astarıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Dış cephede boya öncesi son katta
- Yatay ve düşey kullanımlarda
- Mineral esaslı, çok emici yüzeylerde
- İlk defa yapılacak boya uygulamalarından önce
- Eski boyalı yüzeylerin yeniden boyanmasında
- Çok emici veya tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk	~1,60 gr/dm ³
Renk	Beyaz
Viskozite	Kıvamlı
Kuruma süresi	6 - 12 saat (20°C'de)

ÖZELLİKLERİ

- Nefes alma özelliği sayesinde yapı içindeki nemin dışarı çıkmasını sağlar.
- Yayılma özelliği sayesinde yüzeye çabuk nüfuz eder.
- Aderans sağlar ve boya ile yapı arasındaki bağı dengeler.
- Boya sarfiyatında yüksek ekonomi sağlar.
- Üzerine uygulanacak boyanın, canlılığını ve rengini korumasını sağlar.
- Yüksek mukavemet gücü sayesinde yüzey ile bütünleşir.
- Ağır iklim koşullarına dayanıklıdır.
- Yüzeydeki oluşabilecek muhtemel mikro çatlakları önler.
- Uygulaması kolaydır.
- Mineral esaslı yüzeylerde hızlı su kaybını önler.
- Doğru uygulandığı takdirde, dökülme kabarma yapmaz.
- Su ve nem geçirgenliğini büyük ölçüde önler.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- SILINAST; uygulaması yapılacak yüzeyler, sağlam, oynak ve zayıf parçalar içermeyen, dondan arındırılmış, yabancı maddeler ve diğer kirleticilerden uzaklaştırılmış, temiz ve kuru olmalıdır.

UYGULAMA

- Su ile %10 oranında inceltilir.
- SILINAST, tek kat olarak rulo, fırça veya püskürtme ile uygulanır.
- Derinlemesine nüfuz sağlamak için, malzemeyi yüzeye doyurarak uygulama yapılması tavsiye edilir.
- Astarın homojenliğini koruması için, çalışma yapılırken aralıklarla karıştırılmalıdır.
- Astar uygulandıktan en az 6 saat sonra boya uygulamasına geçilir.
- Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az (+)5°C en çok (+)30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

DEPOLAMA, AMBALAJ, SARFİYAT

- Orijinal ambalajında en fazla 3 kata kadar istif edilmelidir.
- Kapalı alanda muhafaza edilmelidir.
- Su, nem, don ve ağır hava koşullarına karşılık gerekli önlemler alınmalıdır.
- +10°C ile +25°C arasında palet üzerinde ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
- Delinmiş, açılmış ve patlamış kovalar derhal kapatılmalı veya kullanılmalıdır.
- Belirtilen muhafaza koşullarına uyulması halinde depolama ömrü 12 aydır.
- Farklı ambalaj formlarındaki seçenekleri ile sunulan SILINAST; 10kg ve 20kg kovalar içerisinde sunulmuştur.
- Ambalaj kutusu beyaz olup kurduğunda şeffaflaşır.
- Uygulama tekniğine ve yüzeyin emiciliğe göre; sarfiyat oranı 10 kg/m²'dir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune önerilir.
- Belirtilen oranlar teorik standartlarda olup uygulama şekline ve kullanım yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilir.

GÜVENLİK VE UYARILAR

- Tavsiye edilen oranda inceltme yapılmalı ve buna uyulmalıdır.
- Deri, göz ve ağızla temas ettirilmemeli ve gerekli iş güvenlik önlemleri alınarak uygulama yapılmalıdır.
- +5°C nin altında ve +35°C nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapmaktan kaçınınız, donmuş malzemeye su katarak kullanmaya çalışmayınız.