

TEKNİK VERİLER

CORUNEX THIOSEAL THICKS

Genel Bakış

İki bileşenli likid polimer (polisülfid) esaslı, katalizör varlığında kür alan çok yüksek elastiklikte kıvamlı bir derz dolgu macunudur.



Kullanım Alanları

- Yüksek hareket kapasitesi,
- Ağır hava koşullarında dahi özelliklerini çok uzun süre değiştirmeden koruyabilen dayanıklılığı ve kimyasallara direnciyle çok yüksek esneklik gerektiren bina ve diğer tüm yapılarda yatay ve düşey genleşme derzlerinde derz dolgu macunu olarak kullanılır.

- Otomobil endüstrisinde, deniz araçlarında montaj malzemesi olarak delik ve ek yerlerinin doldurulması ve dış ortam koşullarına karşı izole edilmesi amacıyla kullanılır.

Teknik Özellikler

Renk	Siyah, beyaz, gri, RAL renkleri
Form	Kıvamlı Macun
Yoğunluk	1,60 kg/L
Çalışma Sıcaklığı	(-40°C)-90°C
Uygulama Zamanı	15 dakika – 3 saat
Hareket	12-24 saat
Shore A Sertliği	(250C'de)25-4
Kür Zamanı	%25
Katı Madde İçeriği	%99

Uygulama Öncesi Yüzey Hazırlığı

- İki bileşenli ürün bir düşük devirli karıştırıcı ile tamamen homojen bir karışım oluşturulana kadar karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir.
- Uygulanacak yüzeyler kir, toz ve yağlardan temizlenmiş ve kuru olmalıdır.
- Kopabilecek kadar gevşek parçalar tatbik yüzeyinden temizlenmelidir.
- Gerektiği takdirde yüzey CORUNEX THIOSEAL PREMIER ile astarlanmalıdır.

Uygulama

- Karışım içerisinde karıştırma esnasında hava kabarcığı oluşturmamaya dikkat edilmelidir.
- Karışım hazırlandıktan sonra en geç 1 saat içerisinde kullanılmalıdır.
- Uygulama ambalaj şekline uygun tabanca ve aplikatör kullanmak suretiyle yapılır.
- Derz derinliği fazla ise malzeme tasarrufu sağlamak için uygun profiller ile derz derinliği ayarlanmalıdır. Yapışmanın iyileştirilebilmesi için astar malzemesi kullanılması.

Ambalaj ve Sarfiyat

- CORUNEX THIOSEAL: 1,45 kg/dm³
- CORUNEX THIOSEAL: 4 kg set (Teneke Kutu)

Depolama

- Orijinal ambalajında, en fazla 3kata kadar istif edilmelidir.
- Kapalı alanda muhafaza edilmelidir.
- Su, nem, don ve ağır hava koşullarına karşılık gerekli önlemler alınmalıdır.
- +5°C ile +25°C arasında palet üzerinde ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
- Delinmiş, açılmış ve patlamış kovalar derhal kapatılmalı veya kullanılmalıdır.
- Belirtilen muhafaza koşullarına uyulması halinde depolama ömrü 12 aydır.



Uyarılar ve Önlemler

- Bu ürün basınçlı su yalıtımı için uygun değildir.
- Yeni uygulanmış malzeme, 24 saat boyunca yağmur veya don etkisine maruz kalmamalıdır.
- (+)5°Cnin altında, yağmurlu ve sisli havalarda uygulanmamalıdır.
- Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılarına dikkat ediniz.
- Atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır.
- Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.
- Yağış beklenen ve yağış altındaki hava şartlarında uygulamadan kaçınınız.
- Deri, göz ve ağızla temas ettirilmemeli ve gerekli iş güvenlik önlemleri alınarak uygulama yapılmalıdır.
- +5°C nin altında ve +30°C nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapmaktan kaçınınız, donmuş malzemeye su katarak kullanmaya çalışmayınız.

Uyarı ve talimatlara uyulmaması sonucu ortaya çıkabilecek hatalı uygulamalardan firmamız CORUNEX hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
